



## Bauer Parkett- und Oberflächenzentrum GmbH

Schlesische Straße 276  
D-94315 Straubing  
Tel: +49 (0) 94 21 / 66 30 + 66 87  
Fax: +49 (0) 94 21 / 7 25 33  
E-Mail: info@bauer-straubing.de



## Profi Natur Line Hartöl

- CHARAKTERISTIK:** **Hochwertiges, sehr vergilbungsbeständiges, gering anfeuerndes, natürliches Holzveredelungsprodukt auf Basis pflanzlicher Rohstoffe. (Soja- Kokosöl)**  
**Gelöst** in Isopar - Fluids (Reinheit nach DAB) in Kombination mit natürlichen Ölen (Soja-, Kokosöl) aromatenfrei, leinölfrei (keine Selbstentzündungsgefahr).  
Frei von elektrostatischer Aufladung (Stauballergiker), wasserfest, hochbeständig gegen Haushaltschemikalien, sowie Alkohol.  
Geprüft nach EN 71/T3 (Kinderspielzeugnorm) sowie Eignung im Wohnbau.  
Frei von Wohngiften.
- ANWENDUNGSGEBIETE:** Für alle im Innenbereich stark beanspruchten Holzoberflächen, speziell Fußböden, Möbel, Treppen etc. Aber auch Kork- (Spachtelauftrag) und Steinböden. Gebrauchsfertiges Hartöl. Immer gewissenhaft aufrühren bzw. aufschütteln.
- VERARBEITUNG:** Unverdünnt anwenden. Auftragsmenge ca. 80-100g/qm pro Auftrag – abhängig von der Saugfähigkeit des Holzes 2 x auftragen (besser 2 dünne Schichten als 1 x zu satt). Kann gespritzt, gestrichen, gewischt oder mit Walze aufgetragen werden.  
**Achtung: Es dürfen keine Überschüsse verbleiben!**  
Der Untergrund muss staub-, fett und silikonfrei sowie trocken sein.  
Max. 8-10 % Holzfeuchte.  
Holzschliff Kö. 180-220. Bei Parkett zuletzt Schleifgitter Kö. 120, nicht feiner.  
Öl- und Raumtemperatur mindestens 18 Grad.  
**Achtung: Immer Probeaufstrich auf Originalholz – am besten 2facher Auftrag mit Zwischentrocknungszeit von 12 Stunden oder länger.**  
Nach dem Auftragen ca. 15 Minuten einziehen lassen, überschüssiges Material abziehen, bzw. einmassieren. Es darf kein nasses Hartwachsöl auf der Oberfläche stehen bleiben. Die zweite Beschichtung kann nach ca. 10-12 Stunden erfolgen. (Ein Zwischenschliff mit speziellem Schleifpad Kö. 360 verfeinert das Oberflächenbild und muss nach 24 Stunden erfolgen!). Eventuell noch verbleibende Überschüsse mit fusselfreiem Baumwollappen aufnehmen. Nach ca. 4 Stunden kann mit weißem Pad nachpoliert werden.  
**Achtung: Während der Aushärtungszeit keiner hohen mechanischen bzw. Feuchte/Chemikalienbelastung aussetzen!**  
Bei Verarbeitung mit Einscheibenmaschine wie oben vorgehen. Überschuss mit Gummiwischer abziehen, nach ca. 10 Minuten Einwirkzeit Rest mit beige Pad einarbeiten. Nach ca. 4 Stunden kann mit weißem Pad nachpoliert werden. Die angegebenen Trocknungszeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von ca. 18°- 22° Grad, sowie einer rel. Luftfeuchtigkeit von ca. 45-55%.
- GERÄTEREINIGUNG:** Mit Spezialverdünnung ISOPAR.
- PFLEGE:** Mit Profi- Natur- Line Pflegeöl bzw. Wischpflege – siehe jeweiliges technisches Merkblatt und Pflegeanleitung.
- ENTSORGUNG:** Produktreste, kontaminierte Binder, Lappen etc. unter Beachtung der Restmüllvorschriften entsorgen. Abfallschlüssel gem. EAKV: 08 01 02. Restentleerte Gebinde der DSD-Entsorgung (Grüner Punkt) oder dem INTERSEROH – Partner zuführen.
- LAGERUNG:** Lagerfähigkeit: mind. 1 Jahr bei Normaltemperatur im ungeöffneten Originalgebinde;  
Lagerklasse: 10 brennbare Flüssigkeiten die nicht 3A oder 3B sind.  
VbF – Klasse: unterliegt nicht der VbF.

### KEIN GEFÄHRGUT IM SINNE GGVS/ADR. FLAMMPUNKT 62° Grad.

**Sicherheitshinweise:** Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen. Bei Augenkontakt sofort mit klarem Wasser ausspülen. Nicht bei offener Flamme verarbeiten.

Unsere Angaben basieren auf dem derzeitigen Kenntnisstand und dienen lediglich als unverbindliche Richtlinie – was den Anwender aber keinesfalls von seiner eigenen Prüfpflicht entbindet. Ein vertragliches Rechtsverhältnis bzw. Nebenverpflichtungen entstehen mit einem Kaufvertrag nicht.