



Bauer Parkett- und Oberflächenzentrum GmbH

Schlesische Straße 276
D-94315 Straubing
Tel: +49 (0) 94 21 / 66 30 + 66 87
Fax: +49 (0) 94 21 / 7 25 33
E-Mail: info@bauer-straubing.de



Profi Natur Line Lärchenöl

(lärchenfarbig pigmentiert oder farblos)

- PRODUKTART:** **Hochwertige Holzveredelung nach neuesten Erkenntnissen der natürlichen Oberflächenbeschichtung auf Basis von naturnahen Rohstoffen.**
Lärchenöl wird nach jahrhundertealten Rezepturen hergestellt und bietet dem Holz durch seine hervorragende Tiefenimprägnierung einen ausgezeichneten Schutz vor extremen Klimaeinflüssen. Im Gegensatz zu schichtbildenden Anstrichen setzt sich das Lärchenöl wie eine natürlich schützende Baumrinde in den Holzkapillaren fest und bildet eine stark wasserabweisende, wetter- und UV- beständige Oberfläche, die sehr langsam abbaut, sowie Quellen, Schwinden und Rissbildung weitgehend verhindert. Durch den hochwertigen UV-Absorber wird ein Vergrauen der Holzoberfläche weitgehendst verhindert bzw. stark verzögert.
- ANWENDUNGSGEBIETE:** Zum Schutz und zur Veredelung von einheimischen sowie von exotischen Hölzern bei Neu- und Renovierungsanstrichen (Fassadenverkleidungen, Fenster, Fensterläden, Türen, Fachwerk, Gartenmöbel, Balkone, Zäune u.s.w.). Lärchenöl ist frei von bioziden Wirkstoffen; wird eine solche Behandlung gewünscht, empfehlen wir eine Vorbehandlung mit PROFIL NATUR LINE Imprägniergrund.
- VERARBEITUNG:** Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren. Auftragsmenge ca. 60-80g/qm, je nach Saugfähigkeit des Holzes. Der Untergrund muss staub-, fettfrei und frei von losen Anstrichen (wichtig bei Renovierungsarbeiten) sein. Holzfeuchte nicht über 18 %.
- RENOVIERUNG:** Abgewitterte Oberflächen von Schmutz, Staub und losen Anstrichen befreien eventuell mit Vlies abreiben und 1 – 2mal Lärchenöl auftragen.
- AUFTRAGSART:** Lärchenöl kann gespritzt, gestrichen, getaucht (Viskositätseinstellung mit ca. 15 – 20 % Spezialverdünnung ISOPAR), gewischt oder mit der Walze aufgetragen werden.
Lärchenöl 2 x auftragen; Trockenzeit zwischen den Anstrichen ca. 6 Stunden.
- TECHNISCHE DATEN:** Spez. Gewicht: ca. 0,84g/cm³; Viskosität: dünnflüssig; Geruch: angenehm mild;
Mindesteinbringmenge: unverdünnt 60-80g/qm; 1 l reicht für ca. 8-12 qm je nach Anstrich und Saugfähigkeit des Holzes.
Reinigung der Werkzeuge: Mit Spezialverdünnung ISOPAR.
Transport: Kein Gefahrgut.
Flammpunkt: 62° C
Verdünnung: unverdünnt anwenden
Trocknung: staubtrocken nach ca. 40 Minuten; griffest: nach ca. 90 Minuten;
Stapelbar: nach ca. 3 Stunden; überstreichbar nach ca. 8 Stunden
Durchgetrocknet: ca. 24 Stunden.
- ENTSORGUNG:** Produktreste, kontaminierte Binder, Lappen etc. unter Beachtung der Restmüllvorschriften entsorgen. Abfallschlüssel gem. EAKV: 08 01 02. Restentleerte Gebinde der DSD-Entsorgung (Grüner Punkt) oder dem INTERSEROH – Partner zuführen.
- LAGERUNG:** **Lagerfähigkeit:** mind. 1 Jahr bei Normaltemperatur im ungeöffneten Originalgebilde;
VBF: Die Zubereitung unterliegt gemäß §2 Abs. 1 Nr. 4 nicht der VBF.
- HINWEIS:** Lärchenöl ist auf Basis von Pflanzenölen, Balsamharzen, natürlichen Kräuterfirnissen und ätherischen Ölen aufgebaut. Als Lösemittel wird ein ISOPAR-FLUID von außerordentlichem Reinheitsgrad (Verwendung in der Pharmazeutik-Salbenherstellung, das sich besonders für die Anwendung in Büros, Hotels, Krankenhäusern, Altenheimen, Kindergärten eignet). Verwendet. Im Hinblick auf zukünftige Generationen und einer intakten Umwelt müssen wir mit der Erde partnerschaftlich und rücksichtsvoll zusammenarbeiten.
Lärchenöl soll ein Beitrag dazu sein!!

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinien dienen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.